

LITOCARE STONE GLOSSY



Защитная пропитка с «мокрым» эффектом для мрамора и гранита



ОПИСАНИЕ

Litocare Stone Glossy - пропитка на основе растворителя для защиты поверхностей с высокой и средней впитывающей способностью от воды, масла, жира и грязи.

Придает поверхности легкий блеск, выделяет натуральные прожилки, усиливает цвет обрабатываемого материала.
Нанесение средства упрощает ежедневный уход и препятствует проникновению грязи.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется для нанесения на натуральный камень (мрамор, гранит, булыжники и т.д.) с неглянцевой поверхностью, терракоту и материалы с высокой и средней впитывающей способностью.

Для внутренних и наружных работ.

НАНЕСЕНИЕ

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Для очистки рекомендуется использовать соответствующие материалы Litokol.

Продукт нанести равномерным тонким слоем с помощью кисти с мягким ворсом, валика или микрофибры. После нанесения подождать 5-10 минут, в зависимости от впитывающей способности, распределить излишки материала и дать просохнуть.

Время высыхания до начала хождения должно составлять не менее 6 часов.

Средство может создать, особенно на плотных поверхностях, полуглянцевую пленку, которую после высыхания можно удалить с помощью монощетки с белым войлоком.

Повторную обработку рекомендуется выполнять в зависимости от свойств поверхности и условий эксплуатации.

ВНИМАНИЕ

- При нанесении материала избегать излишков. Своевременно убирать невпитавшиеся остатки материала, которые могут стать причиной излишнего блеска и сделать поверхность липкой. Перед нанесением всегда выполняйте тест для оценки результата.
- Наносить только на чистые и сухие поверхности, не наносить на горячие поверхности.
- Не мыть поверхность в течение 24 часов после нанесения.
- Не использовать продукт в целях, не предусмотренных в настоящем техническом описании.
- При случайном разливе собрать продукт с помощью поглощающих материалов (бумага, опилки и т.п.).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Растворителя
Удельный вес	840 ± 10 г/л
Воспламеняемость	Воспламеняется
Температура нанесения	От +5°C до +35°C
Время воздействия на поверхность	Приблизительно 5-10 минут
Расход	15-20 м²/л
Хранение	24 месяца в оригинальной упаковке вдали от источников тепла, в сухом и прохладном месте
Упаковка	Металлический флакон 1 литр